

RELEKTA
101

101 BYGGSKUM

Isolerende fugeskum for alle årstider

- Støydempende og kuldeisolerende
- Sterk heft til de fleste materialer
- Lav ekspansjonskraft – presser ikke ut dør- eller vindusrammer
- Kan brukes ned til -10 °C
- Klar til bruk, med medfølgende rør



EGENSKAPER

Helårs fugeskum til tetting, isolering og montering. Brukes med medfølgende rør uten behov for ekstra verktøy. Svært god heft til de aller fleste materialer med unntak av Teflon, PE- og PP plast, samt silikon. Gir ca. 20 liter ekspandert skum. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.

BRUKSOMRÅDER

Støydempende og kuldeisolerende tetting rundt dører og vinduer.

BRUKSANVISNING

1. Overflaten må være ren og avfettet.
2. For optimal heft bør overflaten fuktes med vann. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.
3. Skru på det medfølgende røret, og rist boksen minst 20 ganger.
4. Hold boksen opp-ned under påføring.
5. Skummet ekspanderer ca. 50 %. Uherdet skum fjernes med PUR CLEANER, mens herdet skum må fjernes mekanisk samt med REMOVE ALL. Herdet skum må beskyttes mot UV-lys og direkte sollys.

TEKNISK INFORMASJON

Arbeidstemperatur: For overflaten/luft fra -10 °C til +30 °C. For boksen mellom +5 °C til +25 °C

Base: Polyuretan

Flammepunkt: +400 °C

Hinnedannelse: 10 - 14 minutter

Kan bearbeides etter: 30 - 35 minutter

Strekfasthet: 1,5 Kg/cm² (BS5241)

Temperaturbestandig: -50 til +90, kortvarig: -65 til +110 °C

Fullherdet etter ved +24 °C: Maks 12 timer. Ved -5 °C; 24 timer

Densitet: 25-30 kg/m³

Bestandighet mot normale klimatiske forhold: Motstandsdyktig mot fuktighet og vann, men ikke UV-stråler (motstandsdyktigheten mot vann bortfaller om byggsaumet skjæres)

Trykkfasthet: 0,3 kg/cm² (DIN53421)

Brannklasse: B3

Isoleringsevne: 0,036 W/(m x K)

Volum fra boks lagret romtemperatur: ca. 20 liter

Oppbevaring og holdbarhet: 18 måneder i uåpnet boks. Stående, tørt og kjølig

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
500 ml aerosol	T599631	1817982	9507471	54431652

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.